

ПРИМЕНЕНИЕ

печать текстовых и иллюстрационно-текстовых изданий способом высокой печати

ТУ 790282162.015-2017

Наименование показателя	№2
Масса бумаги площадью 1м ² ,г	50,0±2,0; 55,0±2,0; 60,0±2,0; 65,0±2,0
Массовая доля золы, %	4-7
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, для бумаги площадью 1м ² ,г	
40-50	≥2100
60-120	≥2200
Гладкость по каждой стороне, с	35-55
Белизна, %	62-65
Сорность-число соринок на 1м ² площадью:	
– от 0,1 до 0,5 мм ² ;	≤200
– от 0,5 до 1,5 мм ² ;	≤30
– свыше 1,5 мм ²	0
Влажность, %	≤10

На поверхности бумаги не допускаются складки, разрывы, отверстия, видимые невооруженным глазом

Допускаются малозаметные складки, морщины, полосы, пятна (без учета залощенных пятен), которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления (перемотки), если показатель этих внутрирулонных дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает 5 %.