



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бренд:

Произведено в соответствии с требованиями:

Картон-основа

КомиБейз Асептик

Продукт в разработке

Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)				
			200	220	240	260	280
Масса картона площадью 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	200±10	220±10	240±10	260±10	280±10
Толщина	микрон	ГОСТ Р ИСО 534	260±15	310±15	340±20	360±20	390±20
Влажность	%	ГОСТ ISO 287	7,5±1,0				
Энергия внутренних связей (метод Скотта), не менее	Дж/м ²	ГОСТ 32096, п.7.4	200				
Шероховатость по Бендтсену, верхней стороны, не более	мл/мин	ISO 8791-2	600			800	
Торцевая впитываемость раствора перекиси водорода (10 мин, T=70°C), не более	кг/м ²	внутренняя методика	1,20				
Торцевая впитываемость раствора молочной кислоты (1 час, T=23°C), не более	кг/м ²	внутренняя методика	0,60				

Дополнительная информация:

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ 13523, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Информация о продукте, применение:

Изготовление комбинированного материала, предназначенный для производства комбинированного материала, предназначенного для упаковки пищевых продуктов, в том числе жидких.

Дата введения спецификации с: 30.10.2024

Спецификация действительна до: 31.12.2024