

Бумага офсетная улучшенного качества (пухляя)

Вид продукции	Плотность г/м ² ГОСТ 13199 (ISO 536)	Пухлость см ³ /г ГОСТ 27015 (ISO 536)	Непрозрачность % не менее ГОСТ 8874 (ISO 2471)	Разрывная длина в машинном направлении км не менее ГОСТ ISO 1924-1	Шероховатость по Бендтсену мл/мин ISO 8791-2	Белизна по CIE % ISO 11475	Белизна D65/10 % ГОСТ 30113 ISO 2470	Влажность % ГОСТ 13525.19 ISO 287
Рулон	60±2	1,4-1,6	83	4,50	250-800	145±3	103,5±1,5	5-7
Лист/рулон	65±2	1,4-1,6	84	4,50	250-800	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	70±2,5	1,4-1,6	85	4,50	250-800	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	80±3	1,4-1,6	87	4,50	250-800	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	90±3,5	1,4-1,6	88	4,50	250-800	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	100±4	1,4-1,6	91	4,50	250-800	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	120±5	1,4-1,6	91	4,50	250-800	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7