



HANSOL GD-2



Производство Hansol Paper Co,Ltd (Южная Корея)

Макулатурный упаковочный картон с двойным мелованием лицевой стороны и серым оборотом. Основу составляет сортированная макулатурная масса, обработанная специальным способом.

Применение

- Упаковка для товаров народного потребления, фармацевтических и косметических средств, игрушек, текстильных изделий и др.
- Упаковка для пищевых продуктов

Технические характеристики

Граммаж , г/м2	180	200	220	230	240	250	260	280	300	330	350
Толщина , мкм	225	250	275	285	295	315	330	355	385	425	455
Пухлость, см3/г	1,25	1,25	1,25	1,24	1,23	1,26	1,27	1,27	1,28	1,29	1,30
Белизна лицевой стороны,%	Min 76										
Глянец ,%	Min 45										
Гладкость , сек	Min 60										
Жесткость MD, мНм	>2.6	>4.2	>5.4	>5.9	>6.4	>6.9	>7.4	>10.8	>11.8	>14,7	>17.6
Жесткость CD, мНм	>1.3	>2.1	>2.7	>2.9	>3.2	>3.4	>3.7	>5.4	>5.9	>7.4	>8.8

Отклонение по массе картона 1 м2	+/- 5%
Отклонение по толщине : 180-280 г/м2	+/- 20мкм
Отклонение по толщине : 300-40 г/м2	+/-25 мкм
Отклонение по толщине : 450-500 г/м2	+/- 30 мкм