



Коробочный картон марок «В-0», «В-1»



ТУ 5441-002-38657398-2018

Наименование показателя	В-0	В-1
1. Толщина, мм	0,50 +/- 0,03	0,50 +/- 0,03
	0,60 +/- 0,03	0,60 +/- 0,03
	0,70 +/- 0,03	0,70 +/- 0,03
	0,80 +/-0,03	0,80 +/-0,03
2. Плотность, г/см <sup>2</sup> , не менее, для картона толщиной, мм 0,5-0,9	0,65	0,65
3. Масса картона площадью 1 м <sup>2</sup> ,г, при толщине, мм	340 +/- 30	340 +/- 30
	0,50 410 +/- 30	410 +/- 30
	0,60 460 +/- 30	460 +/- 30
	0,70 520 +/- 30	520 +/- 30
	0,80	
4. Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении. Н не менее	150	120
5. Прочность на излом не менее, для картона толщиной, мм:	10	10
	0,5-0,6 15	15
	0,7-0,8	
7. Влажность, %	7,0 +/- 2,0	7,0 +/- 2,0
8. Впитываемость воды в среднем по двум сторонам, Кобб60г/м <sup>2</sup>	Не нормируется	Не нормируется