



Обложечный картон

Технические характеристики

Продукт	Толщина	Масса	Предел прочности при раслаивании, не менее	Влажность
	ГОСТ 27015	ГОСТ 13199	ГОСТ 13648.6	ISO 287
Картон обложечный	мм	г/м ²	КПа	%
	0.9	540	110	6-10
	1.0	600	110	6-10
	1.25	750	110	6-10
	1.5	950	110	6-10
	1.75	1100	110	6-10
	1.9	1250	110	6-10
	2.0	1250	110	6-10
	2.5	1610	110	8-12
	2.85	1800	110	6-10
	3.0	1900	110	8-12

Параметры	Единицы измерения	Отклонения	Метод тестирования
Толщина	мм	+/- 0.12 мм	ГОСТ 27015
Масса	г/м ²	2.0 +/- 100 г/м ²	ГОСТ 13199
		2.5 +/- 150 г/м ²	
		3.0 +/- 150 г/м ²	
Размер	мм	+/- 2 мм (лист)	