

Урал Брайт Сатин Плюс (LWC Ural Bright Satin Plus)



Бумага легковесная мелованная

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легковесная бумага с двусторонним однократным мелованием.
Имеет полуглянцевую поверхность.

ПАРАМЕТРЫ РУЛОНОВ

Ширина: 150 - 2100 мм (± 2 мм)
Диаметр: 400 - 1300 мм*

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать книг, каталогов, справочников, путеводителей, глянцевых журналов
- Печать листовок, буклетов, афиш и других рекламных и коммерческих материалов
- Изготовление этикеток

СПОСОБЫ ПЕЧАТИ

Рулонная и листовая офсетная печать.
Глубокая ротационная печать.
Высокая (типографская) печать.

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ

Белёная термо-механическая масса (БХТММ).
Белёная целлюлоза.

Наименование показателя	Единицы измерения	Допуски	Нормативное значение															Методика
Масса бумаги	г/м ²		51 ±2,0	52 ±2,0	54 ±2,0	57 ±2,0	60 ±2,0	65 ±2,0	70 ±2,0	75 ±2,0	80 ±2,0	90 ±2,0	105 ±2,0	115 ±2,0	120 ±3,0	125 ±3,0	130 ±3,0	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина	мкм	±5,0	48,0*	49,0*	51,0*	54,0*	55,0*	60,0*	62,0*	65,0*	70,0*	80,0*	95,0*	105,0*	115,0*	120,0*	125,0*	ГОСТ Р ИСО 534
Пухлость	см ³ /г		0,85-1,05												0,80-1,10			ГОСТ Р ИСО 534
Разрывная длина: в машинном направлении в среднем по двум направлениям	м	не менее	4000 3000												4500 3000			ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна	%		82-85												83-87			ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность	%	не менее	84	85	86	89	90	92	93	94	95							ISO 2471
Глянец по Хантеру 75 °	%		30-40															ИСО 8254-1
Шероховатость PPS ₁₀	мкм		1,8-2,5															ГОСТ 30115-95 (ИСО 8791-1)
Сорность, площадью от 0,1 до 0,5 мм ²	число соринок на 1 м ²	не более	80															ГОСТ 13525.4
Влажность	%		5,0-6,5															ГОСТ ISO 287
Поверхностная впитываемость воды (Кобб30): верхней стороны оборотной стороны	г/м ²	не более	не нормируется не нормируется												50 60			ГОСТ 12605 (ИСО 535)

Примечание:

** - По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов бумаги другого диаметра

* - Показатель "толщина" является справочным. Для установления стабильности допусков значений будет продолжаться набор статистических данных

©KAMA 05/2025