

Урал Брайт (LWC Ural Bright)



Бумага легкомелованная глянцевая

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легковесная бумага с двусторонним однократным мелованием.
Имеет глянцевую поверхность. Отличается визуальным блеском и гладкостью, обеспечивающими яркость цветным изображениям.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать книг, каталогов, справочников, путеводителей, глянцевых журналов
- Печать листовок, буклетов, афиш и других рекламных и коммерческих материалов
- Изготовление этикеток

СПОСОБЫ ПЕЧАТИ

Рулонная и листовая офсетная печать.
Глубокая ротационная печать.
Высокая (типографская) печать.

ПАРАМЕТРЫ РУЛОНОВ

Ширина: 150 - 2100 мм (± 2 мм)
Диаметр: 400 - 1300 мм**

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ

Белёная термо-механическая масса (БХТММ).
Белёная целлюлоза.

Наименование показателя	Единицы		Допуски																Нормативное значение																Методика	
Масса бумаги	г/м ²			48 ±2,0	51 ±2,0	52 ±2,0	54 ±2,0	57 ±2,0	60 ±2,0	65 ±2,0	70 ±2,0	75 ±2,0	80 ±2,0	90 ±2,0	105 ±2,0	115 ±2,0	120 ±3,0	125 ±3,0	130 ±3,0	ГОСТ Р ИСО 536																
Толщина	мкм	±5,0	41,0*	44,0*	45,0*	47,0*	50,0*	52,0*	55,0*	60,0*	65,0*	70,0*	78,0*	90,0*	100,0*	102,0*	106,0*	110,0*	ГОСТ Р ИСО 534																	
Пухлость	см ³ /г		0,80-1,0																0,80-1,1		ГОСТ Р ИСО 534															
Разрывная длина: в машинном направлении	м	не менее	4000																4500		ГОСТ ИСО 1924-1															
в среднем по двум направлениям			3000																3000																	
Белизна	%		82-85																83-87		ГОСТ 30113 (ИСО 2470)															
Непрозрачность	%	не менее	84		85		86		89	90	92	93		94		95		ISO 2471																		
Глянец по Хантеру 75 °	%		45-55																		ИСО 8254-1															
Шероховатость PPS ₁₀	мкм		1,5-1,9																		ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1)															
Сорность, площадью от 0,1 до 0,5 мм ²	число соринок на 1 м ²	не более	80																		ГОСТ 13525.4															
Влажность	%		5,0-6,0																		ГОСТ ISO 287															
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₃₀):																					ГОСТ 12605 (ИСО 535)															
верхней стороны	г/м ²	не более	не нормируется													50																				
оборотной стороны			не нормируется													60																				

Примечание:

** - По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов бумаги другого диаметра

* - Показатель "толщина" является справочным. Для установления стабильности допусков значений будет продолжаться набор статистических данных