



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бренд:

Произведено в соответствии с требованиями:

Картон-основа

КомиПак

СТО 00279404-020-2014

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)
			325
Масса картона площадью 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	325±10
Толщина	микрон	ГОСТ Р ИСО 534	440-470
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	5,0-7,0
Энергия связей (метод Скотта), не менее	Дж/м ²	ГОСТ 32096	200
Шероховатость по Бендтсену, верхней стороны, не более	мл/мин	ISO 8791-2	900
Торцевая впитываемость раствора молочной кислоты (1 час), не более	кг/м ²	внутренняя методика	0,60

Дополнительная информация:

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ 13523, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Информация о продукте, применение:

Изготовление комбинированного материала с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, предназначенный для упаковывания молока и молочных продуктов

Спецификация действительна до: 31.12.2024