

### Technical Data Sheet Svetogorsk PM-4

Масса бумаги, гр/м <sup>2</sup>	70±2	80±2
Плотность гр/м <sup>3</sup>	0,75-0,85	0,75-0,85
Массовая доля золы, не менее	14	14
Поверхностная впитываемость, Cobb 60	20-30	20-30
Влажность, %	4,6±0,7	4,6±0,7
Белизна, СIE	146±3	146±3
Прочность поверхности, номер воскового бруска	14	14