



**БУМАГА ОФСЕТНАЯ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА  
СТО 00279404-002-2009**

Вид продукции	Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г ГОСТ ИСО 536	Толщина мкм ГОСТ Р ИСО 534	Непрозрачность % не менее ИСО 2471	Разрывная длина в машинном направлении, км, не менее ГОСТ Р ИСО 1924	Шероховатость по Бендтсену, мл/мин ИСО 8791	Белизна по СІЕ, % ГОСТ Р ИСО 11475	Белизна D65/10, % ИСО 2470	Влажность, % ГОСТ ИСО 287
Лист/Рулон	65 ± 2	85 ± 4	84	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/Рулон	70 ± 2,5	91 ± 4	85	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/Рулон	80 ± 3,0	106 ± 4	87	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/Рулон	100 ± 4	126 ± 5	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/Рулон	120 ± 5	150 ± 6	91	4,00	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/Рулон	160 ± 5	190 ± 6	91	4,00	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/Рулон	190 ± 5	220 ± 7	91	4,00	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Рулон	235 ± 8	279 ± 9	91	4,00	220±100	145±3	103,5±1,5	5-7

Бумага сертифицирована для архивного хранения. Бумага соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000.