

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Бумага листовая для офисной техники SvetoCopy Premium, марка В

Наименование показателя	Норма	Предельные отклонения
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	80,0	±2,0
Толщина, мкм	106	±3
Жесткость при статическом изгибе в машинном направлении, мН не менее	115	
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, мН не менее	50	
Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне, мл/мин	150-250	
Белизна по СIE по каждой стороне, %	160+/-3	
Непрозрачность, % не менее	93	
Прочность поверхности при выщипывании по каждой стороне, номер воскового бруска, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г/м ²	20-30	
Влажность, %	3,9-5,3	
Содержание золы, % не менее	Не менее 18	

Количество листов в пачке 500 (±2 %)

Листы форматами: А4 – 210x297 мм; А3 – 297x420 мм

Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:

- по длине и ширине ±0,5 мм;
- по косине 0,5 мм

Значение качества обреза кромок листа при 42-х кратном его увеличении – не более 4 мм


Разнооттеночность бумаги в одной пачке и партии не допускается

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015),
ГОСТ Р ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007

Начальник ППБ



Д.В. Коротаев



ECF

отбелка целлюлозы без
элементарного хлора

