

Бумага офсетная

для медицинских инструкций



ОФСЕТНАЯ НЕМЕЛОВАННАЯ БУМАГА С СОДЕРЖАНИЕМ БХТММ (БЕЛЁНОЙ ХИМИКО-ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ) 45 и 55 г/м²

Бумага офсетная для медицинских инструкций разработана в соответствии с требованиями фармацевтических компаний: обеспечивает чёткое воспроизведение мелкого текста и позволяет изготавливать инструкции со сложной фальцовкой и клеевой точкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	ПАРАМЕТРЫ РУЛОНОВ*:	СПОСОБЫ ПЕЧАТИ:
- Печать медицинских инструкций; - Печать руководств пользователя для бытовой техники, электроники и т.д.; - Печать аннотаций к детским игрушкам; - Печать иной продукции, требующей четкого воспроизведения мелкого текста и многократного фальцевания.	- Ширина: 150 - 2100 мм (± 2,0 мм); - Диаметр: 800 мм, 900мм, 1000 мм, 1150 мм. ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВ: - Ширина: 450 - 1800 мм (±3 мм); - Длина: 450 - 1650 мм (±5 мм).	Офсетная печать

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 1 Оптимальные свойства складывания параллельным и перпендикулярным фальцем;
- 2 Возможность использования клеевой точки
- 3 Высокая непрозрачность (для комфортного чтения мелкого текста);
- 4 Высококачественное воспроизведение мелкого шрифта;

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ***:

Наименование показателя	Единицы измерения	Нормативное значение		Методика
Масса бумаги площадью 1 м²	г/м²	45,0	55,0	ГОСТ Р ИСО 536
Плотность	г/см³	0,70 - 0,85		ГОСТ Р ИСО 534
Разрывная длина, не менее: в машинном направлении	ммк	5000		ГОСТ ИСО 1924-1
Шероховатость PPS ₁₀	м	3,3-4,8		ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1)
Белизна с ООВ, по Эльрефо, не менее	%	92		ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, не менее	%	80	83	ISO 2471
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб ₃₀), не более	г/м²	20-30		ГОСТ 12605 (ИСО 535)
Влажность	%	5,0-7,0		ГОСТ ISO 287

Примечание:
* По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов бумаги другого диаметра
** Данные на основе результатов опытно-промышленных выработок апрель - май 2026 г.
В настоящее время осуществляется накопление статистики и валидация показателей.