



Бумага для мешков БДМ-2, ЕФ, 11.22 ОПВ

Бумага для мешков БДМ-2, ЕФ								
Наименование показателя/ метод испытания		60	65	70	75	80	90	100
Масса 1м ² , г, (ГОСТ Р ИСО 536)		60±2	65±2	70±2	75±2	80±2	90±3	100±3
Влажность, %, (ГОСТ ISO 287), min/max значения		6-10						
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60) г/м ² , (ГОСТ 12605),		23-32						
Разрушающее усилие, Н (ГОСТ Р ИСО 1924-2)	CD, гарантированные min значения	54,0	58,5	63,0	67,5	72,0	81,0	90,0
Разрушающее усилие, Н (ГОСТ Р ИСО 1924-2)	MD, гарантированные min значения	29,7	34,2	36,0	37,8	40,5	45,0	49,5
Относительное удлинение при растяжении, %	CD, гарантированные min значения	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8
Относительное удлинение при растяжении, %	MD, гарантированные min значения	3,6	4,1	4,5	4,6	4,7	5,0	5,0