

ПРИМЕНЕНИЕ

печать периодических изданий, газет, журналов, бланков и других изданий

ТУ ВУ 790282162.006-2013

Наименование показателя	Марка ТО	
Масса бумаги площадью 1м ² ,г	40,0±1,0	42,0±1,0
Плотность, г/см ³ , не менее	0,58	0,58
Разрывная длина в машинном направлении, м	≥3300	≥3400
Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН (гс), не менее	186	196
Гладкость по каждой стороне, с, не менее	35	35
Непрозрачность, %, не менее	91	92
Белизна, %, не менее	58	58
Сорность-число соринок на 1м ² площадью: – от 0,5 до 1,5 мм ² ; – свыше 1,5 мм ²	≤64 0	≤64 0
Влажность, %	8,0±2,0	8,0±2,0

На поверхности бумаги не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, видимые невооруженным глазом

Допускаются малозаметные складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления, если показатель эти внутрирулонных дефектов не превышает 2,0%