



БУМАГА МЕШОЧНАЯ



Продукция произведена из

100% первичного волокна
без содержания макулатуры



ЗАВОД: филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ								
Масса бумаги площадью 1 м ² , г (ГОСТ Р ИСО 536)	65	70	75	78	80	85	90	95	100
Влажность, % (ГОСТ ISO 287) min/max значения	6 – 10								
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании сеточной стороны (Кобб ₆₀), г, (ГОСТ 12605), min/max значения	23 – 32								
Разрушающее усилие, Н (ГОСТ Р ИСО 1924-2) в MD направлении: Типичные значения Гарантированные min	74 70	86 75	88 80	90 85	94 90	100 92	105 95	110 98	115 100
в CD направлении Типичные значения Гарантированные min	42 40	46 40	48 45	50 48	52 50	58 52	65 55	70 58	75 60
Относительное удлинение при растяжении, % (ГОСТ Р ИСО 1924-2) в MD направлении Типичные значения Гарантированные min	2,0 1,8	2,2 1,8	2,2 1,9	2,2 2,0	2,3 2,0	2,3 2,1	2,4 2,1	2,4 2,2	2,4 2,2
в CD направлении Типичные значения Гарантированные min	5,8 5,0	5,9 5,3	5,9 5,5	5,9 5,6	6,0 5,8	6,0 5,8	6,1 5,9	6,1 5,9	6,1 5,9
Пористость по Гарлею, с, (ISO 5636/5) Типичные значения Гарантированные max	25 30		30 40			-			-
Индекс ТЕА, Дж/г, МД (ГОСТ Р ИСО 1924-2) Типичные значения Гарантированные min					1,1 0,9				
Индекс ТЕА, Дж/г, СД (ГОСТ Р ИСО 1924-2) Типичные значения Гарантированные min	1,8 1,2		1,7 1,2			1,6 1,2			

СТО 05711131-019-2011. Условия кондиционирования: 23±1 °С, 50±2 % влажность (отн.). Максимально допустимое отклонение по массе ± 3%



СЕРТИФИКАТЫ:

- ISO 9001
- ISO14001
- OHSAS 18001



ДАТА СПЕЦИФИКАЦИИ:

01.06.21

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

до введения новой редакции