



БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ МАРКА «А»



БДМ-5 грейд А



Продукция произведена из

100% натурального волокна
без содержания макулатуры



ЗАВОД: филиал «Группа Илим» в г. Коряжма

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ							
Масса бумаги площадью 1 м ² , г (ГОСТ Р ИСО 536)	48 +2/-1	50 ± 2	55 ± 2	60 +1/-3	65 +1/-3	70 +1/-3	80 +1/-3	90 ± 2,5
Толщина, мкм, не менее ГОСТ Р ИСО 534	57	60	65	70	75	80	95	105
Разрывная длина, м, не менее В MD, (ГОСТ Р ИСО 1924-2)	4800							
Разрушающее усилие, Н, не менее (ГОСТ Р ИСО 1924-2) В MD В CD	40 26							
Прочность поверхности на выщипывание (номер свечи), не менее (ГОСТ Р 55083)	16							
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀) при одностороннем смачивании, г/м ² , по верхней стороне, не более (ГОСТ 12605)	25							
Белизна, %, не менее ГОСТ 30113	80							
Массовая доля золы, %, не более (ГОСТ 7629)	10							
Влажность, %, не более (ГОСТ ISO 287)	7,0							
Непрозрачность %, не менее (ГОСТ 8874)	62	65	70	70	75	75	80	85

СТО 05711131-019-2011. Условия кондиционирования: 23±1 °С, 50±2 % влажность (отн.)