



БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ МАРКА «Б»



БДМ-6 грейд Б



Продукция произведена из

100% натурального волокна
без содержания макулатуры



ЗАВОД: филиал «Группа Илим» в г. Коряжма

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ						
Масса бумаги площадью 1 м ² , г (ГОСТ Р ИСО 536)	70 +1/-3	75 +1/-3	80 +1/-3	90 +1/-3	100 +1/-3	110 +1/-3	120 +1/-3
Разрушающее усилие, Н, не менее (ГОСТ Р ИСО 1924-2)							
MD, типичные	70	75	82	92	96	98	104
MD, гарантированные	65	70	75	87	90	95	100
CD, типичные	38	40	43	45	48	50	52
CD, гарантированные	35	37	40	42	45	47	50
Относительное удлинение при растяжении, %, (ГОСТ Р ИСО 1924-2)							
MD, типичные				1,8			
MD, гарантированные				1,7			
CD, типичные				4,3			
CD, гарантированные				4,1			
Индекс ТЕА, Дж/г, (MD+CD) (ГОСТ Р ИСО 1924-2)			2,2		2,0		1,8
Типичные							
Гарантированные	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀) при одностороннем смачивании, г/м ² , по верхней стороне, не более (ГОСТ 12605)				25			
Белизна, %, (ГОСТ 30113)							
типичные				82			
гарантированные				80			
Массовая доля золы, %, не более (ГОСТ 7629)				10			
Влажность, % (ГОСТ ISO 287)				6,0 – 8,0			
Гладкость, с	марка Б 1			Не более 20			
	марка Б 2			30 – 70			
	марка Б 3			80 – 120			
Сорность (число соринок на 1 м ²) размером от 0,1 до 0,5 мм ² включ, не более (ГОСТ 13525.4)				80			
Сопротивление раздиранию, мН, (ГОСТ 13525.3)							
MD, типичные	530	600	640	690	800	970	1080
MD, гарантированные	460	520	570	630	720	900	1010
CD, типичные	560	630	670	730	820	960	1030
CD, гарантированные	490	550	600	660	750	890	950
Координаты цветности (D65/10) (ГОСТ Р 11475)							
L				не менее 92			
a				от – 0,6 до + 0,6			
b				от – 2,0 до + 0,0			

СТО 05711131-019-2011. Условия кондиционирования: 23±1 °С, 50±2 % влажность (отн.)