



БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ МАРКА «В»



БДМ-5 грейд В



Продукция произведена из

100% натурального волокна
без содержания макулатуры



ЗАВОД: филиал «Группа Илим» в г. Коряжма

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	
Масса бумаги площадью 1 м ² , г (ГОСТ Р ИСО 536)	50 ± 4	60 ± 4
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀) при одностороннем смачивании, г/м ² , по верхней стороне, не более (ГОСТ 12605)	25	
Белизна без ООВ, %, не менее (ГОСТ 30113)	82	
Разрушающее усилие при растяжении (CD), Н, не менее (ГОСТ Р ИСО 1924-2)	25	35
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее (ГОСТ 13525.8)	200	220
Относительная прочность во влажном состоянии, %, не менее (ГОСТ Р ИСО 1924-2)	22	
Влажность, % (ГОСТ ISO 287)	5,0 – 6,5	
Гладкость бумаги машинной гладкости, с, не менее (ГОСТ 12795)	16	

СТО 05711131-019-2011. Условия кондиционирования: 23±1 °С, 50±2 % влажность (отн.)